

monblason

Heat transfer solutions / Since 1906

YSOCUT PVC

Film PVC 160 microns - Support polyester non adhésivé

MODE D'EMPLOI

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
|  | Température | 150 °C |
|  | Temps de pose..... | 15 secondes |
|  | Pression..... | moyenne (3 bars) |
|  | Démoulage..... | à froid |
|  | Pression de découpe..... | 85 gf (minimum) |

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés. Ne fonctionne pas sur les textiles traités ou sublimés.
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60 ° max.
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne convient pas au nettoyage à sec
- Convient au sèche linge

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
 - La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux

www.monblason.com 